



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "КОММУНАР"

JOINT-STOCK COMPANY
PAPER MILL "KOMMUNAR"



188320 г. Коммунар, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, ул. Фабричная, 1

Тел (812) 244-90-80 e-mail: paper@kommunar.ru

Пергамин
ТУ 5436-001-00279054-2013
Glassine paper

Предназначен для изготовления бумажной кальки, упаковывания различных пищевых продуктов с влажностью не более 15%, выстилки ящиков под сухие пищевые продукты, для мокрого каширования, каширования микровоском, экструзионного ламинирования и других целей.

Пергамин изготавливается следующих марок: марка ПУ – пергамин упаковочный, марка ПК – пергамин для бумажной кальки, марка ПВ- пергамин влагопрочный.

Intended for the manufacture of paper tracings, packing of various food products with humidity of not more than 15%, lining boxes under dry food, for wet laminating and micro wax laminating and other purposes.

Glassine is produced of the following brands: mark GP - packing, mark GT- for paper tracings, mark GW – wet-strength.

№	Наименование показателя Property	Норма для марок Norm for types			
		ПУ GP	ПК GT	ПВ GW	
1	Масса бумаги площадью 1 м ² , г Basis weight, g/m ²	25±2	-	-	
		28±2	-	-	
		30±2	-	30±2	
		33±2	33±2	-	
		36±2	-	-	
		40±2	40±2	40±2	
		45±2	-	-	
		50±2	-	-	
		52±2	52±2	-	
		60±2	60±2	-	
80±2	80±2	-			
2	Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, не менее: для массы бумаги площадью 1м ² , г Tensile CD, N				
		25-30	20	-	12
		33-36	25	34	-
		40-45	30	50	18
		50-52	34	55	-
		60	40	62	-
80	40	80	-		
3	Относительное удлинение в машинном направлении, %, не менее: для массы бумаги площадью 1м ² , г Stretch MD, %				
		25-36	1,3	-	3,5
	40-80	1,4	-	4,5	

4	Гладкость по верхней стороне, с (для каландрированной бумаги), Smoothness, s	не более 350	-	120-300
5	Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀), г/м ² , не более Cobb 60, g/m ²	40	25	
6	Белизна, %, не менее Brightness, %	75	-	80
7	Прозрачность, %, не менее Transparency, %			
	33-45	-	26	-
	52-60	-	21	-
	80	-	15	-
8	Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее: для массы бумаги площадью 1м ² , г Burst strength. kPa			
	30	-	-	90
	40	-	-	120
9	Влагопрочность, %, не менее Wetstrength for type. %	-	-	12
10	Сорность, число соринок на 1м ² площадью от 0,1 до 0,5мм ² , не более Dirt content (the number of lint per m ²) ranging from 0,1 to 0,5 mm ² для массы бумаги площадью 1м ² , г 33 -80 от 0,3 до 1,0мм ² , не более, from 0,3 to 1,0 mm ² , not more для массы бумаги площадью 1м ² , 25-80 свыше 1,0мм ² over 1,00 mm ²	- 64 не допускается not acceptable	100	- 80 не допускается not acceptable
11	Влажность, % Moisture, %	5,0-8,0		