



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "КОММУНАР"

JOINT-STOCK COMPANY
PAPER MILL "KOMMUNAR"



188320 г. Коммунар, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, ул. Фабричная, 1

Тел (812) 244-90-80 e-mail: paper@kommunar.ru

КРАФТ-БУМАГА марка А
KRAFT-PAPER type A
ТУ 17.12.14.199-013-00279054-2020

Предназначена для упаковки пищевых и не пищевых продуктов с влажностью не более 15%, для изготовления пакетов и мешков.

For food and non-food products with moisture content not more than 15%, for parcel and sack producing.

№	Наименование показателей Property		Норма для марки А Norm									
			35	40-45	50	60-65	70	75	78-80	90-100	105-110	120-125
1	Basis weight, g/m ² Масса бумаги площадью 1 м ² , г, не менее		±2	±2	±2	±3	±3	±4	±4	±4	±5	±6
2	Tensile strength, kN/m Прочность при растяжении, кН/м, не менее	МН (MD)	2,4	2,6	3,5	4,2	5,0	5,5	6,0	6,5	6,5	7,0
		ПН (CD)	1,4	1,6	1,8	2,2	2,5	2,8	3,0	3,5	3,5	3,7
3	Tensile index, Nm/g Индекс прочности, Н×м/г, не менее	МН (MD)	68	65	65	70	70	73	76	70	60	58
		ПН (CD)	40	40	36	35	35	37	38	35	32	31
4	Stretch, % Относительное удлинение, %, не менее	МН (MD)	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
		ПН (CD)	3,2	3,6	3,8	4,0	4,0	3,8	3,5	3,5	3,1	3,1
5	Porosity, sec Пористость (Гурлей), с, не более		-	-	-	40	40	40	40	40	-	-
6	Cobb60, g/m ² Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀), г/м ² , не более		40/ не лее ная	40	35							
7	Smoothness (for calendered), sec Гладкость по верхней стороне, с, не менее (для каландрированной бумаги)		70									
8	Moisture, % Влажность, %		6,0-9,5									