



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "КОММУНАР"

JOINT-STOCK COMPANY  
"PAPER MILL "KOMMUNAR"



188320 г. Коммунар, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, ул. Фабричная, 1

Тел.(812) 244-90-80 e-mail: [paper@kommunar.ru](mailto:paper@kommunar.ru)

**Бумага для упаковывания медицинских изделий БГС-60**

**Paper for medical articles**

*ТУ 9467-003-00279054-2011*

**Предназначена для упаковывания на автоматических линиях типа "Мультивак" медицинских изделий, стерилизуемых газовым методом.**

For packing gas sterilizable medical articles on automatic lines of type "Multivac".

Наименование показателя Property	Норма Norm
Масса, г/м <sup>2</sup> Weight, g/m <sup>2</sup>	60 ± 3
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не менее Density, g/cm <sup>3</sup>	0,70
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, не менее Tensile MD, N	59
Разрушающее усилие во влажном состоянии в машинном направлении, Н, не менее Tensile in the wet condition MD, N	13
Воздухопроницаемость (по Гарлею), с Air resistance, sec	20 - 50
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее Absolute bursting resistance, kPa	160
рН водной вытяжки Aqueous extract pH	5 - 8
Впитываемость (Кобб <sub>60</sub> ) г/м <sup>2</sup> , не более Kobb <sub>60</sub>	28
Сорность (число соринок на м <sup>2</sup> ) площадью, не более Dirt content (the number of lint per m <sup>2</sup> ) ranging от 0,10 до 0,50 мм <sup>2</sup> from 0.10 to 0.50 mm <sup>2</sup> свыше 0,50 мм <sup>2</sup> over 0.50 mm <sup>2</sup>	50  0
Влажность, % Moisture, %	3 - 7