



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "КОММУНАР"

JOINT-STOCK COMPANY  
PAPER MILL "KOMMUNAR"



188320 г. Коммунар, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, ул. Фабричная, 1

Тел (812) 244-90-80 e-mail: [paper@kommunar.ru](mailto:paper@kommunar.ru)

**БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ / FLUTING**

**ТУ 17.12.34-016-00279054-2019**

Предназначена для изготовления гофрированного слоя гофрированного картона.  
Intended for production of corrugate layer for corrugated board

Наименование показателя Description of characteristic	Норма для марки Б-1 Standard for the types								
	80	90	100	112	125	140	150	160	175
Масса бумаги площадью 1м <sup>2</sup> , г Weight of 1 sqm of paper, g	±4	±4	±5	±6	±6	±8	±8	±8	±9
Сопrotивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ <sub>30</sub> ), Н, не менее, при ширине полоски 15 мм. Flat compression strength of the corrugated paper sample (СМТ <sub>30</sub> ), N, not less than: with tape width 15 mm	100	105	120	160	180	200	210	220	230
Сопrotивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ), кН/м, не менее Edgewise compression strength of the corrugated paper sample, kN/m, not less than	0,65	0,70	0,85	0,95	1,15	1,35	1,4	1,5	1,6
Сопrotивление сжатию на коротком расстоянии (СТ), в поперечном направлении, кН/м, не менее Short distance compression strength in CD, kN/m, not less than	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3
Поверхностная впитываемость воды, г, (Кобб <sub>30</sub> ), в среднем по двум сторонам, г - клееной - неклееной, Cobb30 average for two sides, g - sized side - unsized side.	30-90 не нормируется								
Влажность, % Moisture, %	6,0-9,0								