



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "КОММУНАР"

JOINT-STOCK COMPANY
PAPER MILL "KOMMUNAR"



188320 г. Коммунар, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, ул. Фабричная, 1
Тел (812) 244-90-80 e-mail: paper@kommunar.ru

Картон для плоских слоев гофрированного картона / Testliner

ТУ 5441-008-00279054-2016

Предназначен для изготовления плоских слоев гофрированного картона.
Intended for production of flat layers for corrugated board

Наименование показателя Property	Норма Norm						
	Масса картона, г/м ² Board weight, g/m ²	100 ± 6	115 ± 6	125 ± 6	135 ± 6	140 ± 8	150 ± 9
Толщина, мм Thickness, mm	0,18 ^{±0,02} 0,04	0,20 ^{±0,02} 0,04	0,22 ^{±0,02} 0,04	0,23 ^{±0,02} 0,04	0,25 ^{±0,02} 0,04	0,27 ^{±0,02} 0,04	0,31 ^{±0,02} 0,04
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа Burst strength, kPa	300	310	340	350	390	420	440
Впитываемость по верхней стороне (Кобб ₆₀), г/м ² , не более Cobb ₆₀ , g/m ²	40						35
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее RCT, N	100	110	130	150	150	160	240
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии, в поперечном направлении, кН/м, не менее SCT, kN/m	1,6	1,7	1,8	2,0	2,0	2,2	3.1
Влажность, % Moisture, %	6 - 9						
*Прочность поверхности по Деннису, не менее The strength of the surface at Dennison	14						

*- показатель вводится факультативно до 02.04.2017г.